




(51) 国際特許分類7 A63H 9/00, 3/36	A1	(11) 国際公開番号 WO00/38810 (43) 国際公開日 2000年7月6日(06.07.00)
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP99/07349</p> <p>(22) 国際出願日 1999年12月27日(27.12.99)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平10/371834 1998年12月28日(28.12.98) JP 特願平11/34449 1999年2月12日(12.02.99) JP 特願平11/237430 1999年8月24日(24.08.99) JP 特願平11/294558 1999年10月15日(15.10.99) JP 特願平11/298882 1999年10月20日(20.10.99) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 タカラ(TAKARA CO., LTD.)(JP/JP) 〒125-8503 東京都葛飾区青戸四丁目19番16号 Tokyo, (JP)</p> <p>(71) 出願人 ; および (72) 発明者 大場和夫(OHBA, Kazuo)(JP/JP) 〒432-0033 埼玉県吉川市中曾根1-29-3 Saitama, (JP) 上野孝宏(UENO, Takahiro)(JP/JP) 〒273-0112 千葉県鎌ヶ谷市東中沢1-2-17 Chiba, (JP)</p>	<p>(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ) 渡邊 晃(WATANABE, Akira)(JP/JP) 〒403-0012 山梨県富士吉田市旭2-10-23 Yamanashi, (JP)</p> <p>(74) 代理人 藤井絃一, 外(FUJII, Koichi et al.) 〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目4番4号 川村ビル4階 Tokyo, (JP)</p> <p>(81) 指定国 CN, GB, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>	
<p>(54)Title: ELASTOMERIC DOLL HEAD, MOLDING METHOD AND MOLD THEREFOR</p> <p>(54)発明の名称 弾性体人形用頭部、その成形方法及び成形金型</p> <p>(57) Abstract A molding method wherein a doll head having elasticity is molded of a safe molding material so that its wall thickness is uniform without impairing its external appearance. A split mold halves (2, 3) form an internal shape (2a, 3a) conforming to the shape of a doll head (A), with a parting line (18) connecting the upper region (27) of the forehead, back sides (28) of the ears and the back side (29) of the head, to substantially bisect the head. A synthetic resin consisting mainly of thermoplastic elastomer is heated and dropped in as a parison (13) between spaced-apart split mold halves (2, 3), whereupon air is blown in after the split mold halves (2, 3) are closed. The neck hole (75) is also formed during the blow molding.</p> 		

弾性を有する人形用頭部を安全な成形材料により肉厚が均一で、外観を損なわずに成形する成形方法である。分割金型（２，３）は、人形用頭部（Ａ）の形状に即した内面形状（２ａ，３ａ）が形成され、パーティングライン（１８）が額上部（２７）と両耳の裏側（２８）と首裏部（２９）とを結び、頭部をほぼ等分するように形成されている。合成樹脂の熱可塑性エラストマーを主成分とし、これを加熱して離間配置された分割金型（２，３）の間にバリソン（１３）として落とし込んだ後、分割金型（２，３）を閉じて内部に空気を吹き込む。ブロー成形時に首穴部（７５）も形成する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE	アラブ首長国連邦	DM	ドミニカ	KZ	カザフスタン	RU	ロシア
AG	アンティグア・バーブーダ	DZ	アルジェリア	LC	セントルシア	SD	スーダン
AL	アルバニア	EE	エストニア	LI	リヒテンシュタイン	SE	スウェーデン
AM	アルメニア	ES	スペイン	LK	スリ・ランカ	SG	シンガポール
AT	オーストリア	FI	フィンランド	LR	リベリア	SI	スロヴェニア
AU	オーストラリア	FR	フランス	LS	レソト	SK	スロヴァキア
AZ	アゼルバイジャン	GA	ガボン	LT	リトアニア	SL	シエラ・レオネ
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB	英国	LU	ルクセンブルグ	SN	セネガル
BB	バルバドス	GD	グレナダ	LV	ラトヴィア	SZ	スワジランド
BE	ベルギー	GE	グルジア	MA	モロッコ	TD	チャード
BF	ブルキナ・ファソ	GH	ガーナ	MC	モナコ	TG	トーゴ
BG	ブルガリア	GM	ガンビア	MD	モルドヴァ	TJ	タジキスタン
BJ	ベナン	GN	ギニア	MG	マダガスカル	TM	トルクメニスタン
BR	ブラジル	GR	ギリシャ	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TR	トルコ
BY	ベラルーシ	GW	ギニア・ビサウ		共和国	TT	トリニダード・トバゴ
CA	カナダ	HR	クロアチア	ML	マリ	TZ	タンザニア
CF	中央アフリカ	HU	ハンガリー	MN	モンゴル	UA	ウクライナ
CG	コンゴ	ID	インドネシア	MR	モーリタニア	UG	ウガンダ
CH	スイス	IE	アイルランド	MW	マラウイ	US	米国
CI	コートジボアール	IL	イスラエル	MX	メキシコ	UZ	ウズベキスタン
CM	カメルーン	IN	インド	MZ	モザンビーク	VN	ヴェトナム
CN	中国	IS	アイスランド	NE	ニジェール	YU	ユーゴスラヴィア
CR	コスタ・リカ	IT	イタリア	NL	オランダ	ZA	南アフリカ共和国
CU	キューバ	JP	日本	NO	ノールウェー	ZW	ジンバブエ
CY	キプロス	KE	ケニア	NZ	ニュージーランド		
CZ	チェッコ	KG	キルギスタン	PL	ポーランド		
DE	ドイツ	KP	北朝鮮	PT	ポルトガル		
DK	デンマーク	KR	韓国	RO	ルーマニア		

明 細 書

弾性体人形用頭部、その成形方法及び成形金型

技術分野

本発明はブロー成形によって成形される弾性体人形用頭部、その成形方法及び成形金型に関する。

背景技術

従来、弾性を有する人形用頭部は塩化ビニルを溶融してスラッシュ成形法や回転成形法によって成形するのが一般的であった。上記両方法は、ブロー成形のような成形品の表面にパーティングラインが形成されることがないので、仕上りがよいという利点がある。また、後者の方法によれば安価に量産できるという利点がある。

ところで、塩化ビニルは塩素を含み、また、上記成形法では、成形品に弾性を付与するため塩化ビニルに可塑剤としてフタル酸エステルを添加しなければならなかった。最近では塩化ビニルもフタル酸エステルも安全性が疑問視され、各分野で塩化ビニルの使用を回避する傾向があることから、人形用頭部においても、より問題のない安全な成形材料によって成形する必要に迫られている。

しかしながら、塩化ビニル以外の成形材料を用いてスラッシュ成形や回転成形を行なおうとしても、素材がゲル化しないので成形が不可能である。ブロー成形によれば成形自体は可能であるが、この成形法ではパーティングラインが顔の表面に表われてしまうほか、パーティングラインから遠い部位には成形材料が回り込みにくいので、図30に示すように全体に偏肉となり、凹凸の多い目、鼻、口等は他の部分よりも薄肉となって色が透けたり、簡単に窪みやすくなって破損しやすくなったりするなどの問題が発生する。人形用頭部に関しては、顔の表面の仕上り、すなわち表面の滑らかさと顔の各部の凹凸の精巧さのほかに、全体の肉厚が均一であることも重要であり、ブロー成形は上記の点に致命的な問題があった。

2

また、ブロー成形では、成形時に金型内に空気を吹き込むから空気を吹き込む穴が成形品に残ってしまう。空気を頭頂部から吹き込むのが一般的であり、その場合には、成形品の頭頂部に穴が開くのを避けることはできなかった。ところが、頭部にはその後植毛が施されるので、植毛時に上記の穴またはその周辺に植毛がなされると、植毛が抜けやすくなり、人形の髪の毛を櫛ですいたときなど簡単に毛が抜けてしまうという問題があった。

そして、一方の分割金型には目、鼻、耳などの複雑な凹凸のある顔部の形状に即した内面形状が形成され、他方の分割金型に凹凸の少ない滑らかな後頭部の形状に即した内面形状が形成される。このため、成形後に金型を開いたときに、成形品は両分割金型から外れて落下するのが望ましいのであるが、成形品は顔部のある分割金型に残りやすい。金型開き後は成形品が急速に硬化するから、力加減や力の方向によく注意して成形品を引っ張り出さないと、顔に傷がつくことがあり、商品価値を損なってしまうことがあった。

また、人形用頭部は人の皮膚と同じような柔らかい感触の弾性を有するものでなければならない。この要求も満足しなければならない。

本発明の目的は、上記問題点を解消し、塩化ビニル以外の成形材料を用い、ブロー成形によって肉厚に偏りが少なく、しかも弾性を有する弾性体人形用頭部及びその成形方法、並びにこの成形方法に供される成形金型を提供することにある。

本発明の他の目的は、人形の頭部の主要な外観部分に成形時のパーティングラインや空気注入口の穴を残すことなく、植毛処理を問題なく行なうことができる弾性体人形用頭部、その成形方法及び成形金型を提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、金型開き時に成形品を確実に両金型から外すことができる弾性体人形用頭部、その成形方法及び成形金型を提供することにある。

発明の開示

本発明に係る弾性体人形用頭部の成形方法は、人形用頭部の形状に即した内面形状が形成された分割金型を用意し、前記分割金型によるパーティングラインが人形用頭部をほぼ等分するように形成されるようにすることと、合成樹脂の熱可塑性エラストマー及びシリコン樹脂のいずれかを主成分とし、これを加熱して

離間配置された前記分割金型の間にバリソンとして落し込んだ後、該分割金型を閉じて内部に空気を吹き込むことと、前記分割金型を開いて成形品を取り出すこととを含み、人形用頭部の額上部と両耳の裏側と首裏部とを結ぶパーティングラインが形成されるように前記分割金型のキャビティ及び合わせ面を形成し、前記分割金型の一方には首穴部成形手段を前記キャビティ内へ出沒可能に形成し、前記首穴部形成手段には前記キャビティ内に空気を注入する空気注入ノズルを形成してブロー成形することを特徴とする。

また、本発明に係る弾性体人形用頭部の成形方法は、人形用頭部の形状に即した内面形状が形成された分割金型を用意し、前記分割金型によるパーティングラインが人形用頭部をほぼ等分するように形成されるようにすることと、合成樹脂の熱可塑性エラストマー及びシリコン樹脂のいずれかを主成分とし、これを加熱して離間配置された前記分割金型の間にバリソンとして落し込んだ後、該分割金型を閉じて内部に空気を吹き込むことと、前記分割金型を開いて成形品を取り出すこととを含み、前記パーティングラインの人形用頭部の耳部にかかる部分が、耳部の外縁に沿うように前記分割金型のキャビティ及び合わせ面を形成することを特徴とする。

そして、本発明に係る弾性体人形用頭部の成形方法は、人形用頭部の形状に即した内面形状が形成された分割金型を用意し、前記分割金型によるパーティングラインが人形用頭部をほぼ等分するように形成されるようにすることと、合成樹脂の熱可塑性エラストマー及びシリコン樹脂のいずれかを主成分とし、これを加熱して離間配置された前記分割金型の間にバリソンとして落し込んだ後、該分割金型を閉じて内部に空気を吹き込むことと、前記分割金型を開いて成形品を取り出すこととを含み、前記バリソンを偏肉厚としたことを特徴とする。

本発明の好適な実施態様において、前記空気注入ノズルによって成形される穴は人形胴体部に係合するための係合穴である。

本発明の好適な実施態様においては、前記ブロー成形時にプリブローを行なう。あるいは、前記分割金型の間に固定ピンを配置し、前記分割金型の固定ピンに対応する部分には余肉部を形成する成形空間を形成し、成形時に前記成形空間内に回り込んだ余肉部内に前記固定ピンを埋め込んでもよい。

本発明の好適な実施態様においては、前記分割金型に空気を吹き込むときに、人形用頭部の出張り部の少なくとも1箇所から前記分割金型のキャビティ内の空気を抜く。

本発明の好適な実施態様において、前記分割金型は多数の微細な空隙を備えて全体がポーラスな通気構造の金型である。

本発明の好適な実施態様においては、前記バリソンを偏肉厚とする。バリソンは横断面あるいは縦断面において偏肉厚としてもよく、また、横断面及び縦断面において偏肉厚としてもよい。バリソンは偏径ダイによって形成するのが好ましい。

本発明の好適な実施態様において、前記分割金型の首部に対応する部位にはロッドがキャビティ内に出没可能に設けられ、空気吹き込み後に前記ロッドを該キャビティ内に突き出し、前記分割金型を開く前に前記ロッドを前記キャビティから退避させる。

本発明に係る弾性体人形用頭部は、合成樹脂の熱可塑性エラストマー及びシリコン樹脂のいずれかを主成分とした成形材料でブロー成形によって成形され、額上部と両耳の裏側と首裏部とを結ぶパーティングラインが形成されており、首部にブロー成形時に形成された穴が形成されていることを特徴とする。

なお、前記穴は人形胴体部と係合するための係合穴として利用してもよい。

また、本発明に係る弾性体人形用頭部は、合成樹脂の熱可塑性エラストマー及びシリコン樹脂のいずれかを主成分とした成形材料でブロー成形によって成形され、頭部をほぼ前後に等分するようにパーティングラインが形成されており、該パーティングラインの耳部にかかる部分は、耳部の外縁に沿うように形成されていることを特徴とする。

本発明の好適な実施態様において、頭部には首穴部が形成されており、前記パーティングラインが、耳部の外縁の下方から顎部の下面に沿って首穴部の前部を巻くように形成されている。そして、一例として、頭部の大きさが高さ約40mm、幅約30mmであり、前記首穴部の開口端からその奥の段部までの長さが約4mmであるように形成されている。

さらに、本発明に係る弾性体人形用頭部の成形金型は、合成樹脂の熱可塑性エ

ラストマー及びシリコーン樹脂のいずれかを主成分とした成形材料で弾性体人形用頭部をブロー成形するための成形金型であって、該成形金型は2個の分割金型から構成され、弾性体人形用頭部の額上部と両耳の裏側と首裏部とを結ぶパーティングラインが形成されるようにキャビティ及び合わせ面が形成されており、前記分割金型の一方は首部に対応する部位に貫通口が形成され、該貫通口には首穴部成形手段が摺動自在に嵌合され、該首穴部成形手段の先端には空気注入ノズルが配置されていることを特徴とする。

本発明の好適な実施態様においては、前記各分割金型にはブリブロー用のブリピンチ材を取り付け、バネで前記合わせ面から突出するように付勢するとともに、前記各分割金型のブリピンチ材と前記キャビティとの間には前記パーティングラインに薄肉部を介して連続する余肉部を形成するための成形空間が形成されている。

本発明の好適な実施態様においては、前記2個の分割金型の間に固定ピンを配置するとともに、各分割金型には前記固定ピンに対応する部位に余肉部を形成するための成形空間が形成されている。

図面の簡単な説明

図1は、本発明に係る弾性体人形用頭部の成形方法に供される成形装置を示す概要図である。

図2は、図1の成形装置に使用される人形用頭部の成形金型を示す断面図である。

図3は、成形金型内にバリソンを落し込んだ状態を示す断面図である。

図4は、成形金型に空気を吹き込む状態を示す断面図である。

図5は、成形金型内に成形材料が密着した状態を示す断面図である。

図6A及び図6Bは、成形された人形用頭部を示す正面図及び側面図である。

図7は、成形された人形用頭部を示す縦断面図である。

図8は、人形用頭部のパーティングラインの他の実施態様を示す底面図である。

図9Aは、バリソンの肉厚を横断面において調整する態様を示す横断面図である。

図 9 B は、バリソンの肉厚を上下方向において調整する態様を示す縦断面図である。

図 1 0 は、成形金型内に成形材料が行き渡った状態を示す断面図である。

図 1 1 A は、バリソンの肉厚を縦断面において調整した状態を示す縦断面図である。

図 1 1 B は、バリソンの肉厚を横断面と縦断面ににおいて調整した状態を示す縦断面図である。

図 1 2 は、本発明に係る人形用頭部の成形に供する成形金型の他の実施態様を示す断面図である。

図 1 3 は、本発明に係る弾性体人形用頭部の成形方法に供される成形装置の他の例を示す概要図である。

図 1 4 は、図 1 3 の成形装置に使用されるの人形用頭部の成形金型の断面図である。

図 1 5 は、成形金型内にバリソンを落し込んだ状態を示す断面図である。

図 1 6 は、成形金型に空気を吹き込んだ状態を示す断面図である。

図 1 7 は、首穴を成形する状態を示す断面図である。

図 1 8 A 及び図 1 8 B は、成形された人形用頭部を示す正面図及び側面図である。

図 1 9 は、本発明に係る人形用頭部の成形に供する成形金型の他の実施態様を示す断面図である。

図 2 0 A、図 2 0 B 及び図 2 0 C は、それぞれ本発明に係る弾性体人形用頭部を示す正面図、一部を断面で示した側面図及び底面図である。

図 2 1 は、図 2 0 A ないし図 2 0 C に示す人形用頭部を成形するための成形金型を示す断面図である。

図 2 2 は、成形金型内にバリソンを落し込んだ状態を示す断面図である。

図 2 3 は、成形金型を閉じて空気を吹き込んだ状態を示す断面図である。

図 2 4 A 及び図 2 4 B は、それぞれ成形金型の他の例を示す縦断面図及び要部横断面図である。

図 2 5 は、成形金型を閉じて空気を吹き込んだ状態を示す断面図である。

図 2 6 は、成形金型を開いた状態を示す断面図である。

図 2 7 は、成形金型の他の例を示す断面図である。

図 2 8 は、図 2 7 の成形金型を閉じた状態を示す断面図である。

図 2 9 は、図 2 7 の成形金型を開いた状態を示す断面図である。

図 3 0 は、通常のプロロー成形によった場合の人形用頭部を示す縦断面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下本発明を図示の実施の形態に基づいて説明する。なお、図面中、同一符号は類似部分を示すものである。

まず、図 1 ないし図 1 2 を参照して、本発明の実施の形態の一例を説明する。図 1 において符号 1 は成形金型を示す。この成形金型 1 はプロロー成形法に供されるもので、2 個の分割金型 2, 3 から構成されている。図 2 に示されるように、一方の分割金型 2 には人形の顔部の形状に即した内面形状 2 a が、他方の分割金型 3 には該顔部を除いた人形の頭部後側部分（以下、『頭』と称す）の形状に即した内面形状 3 a が形成され、両内面形状 2 a 及び 3 a により成形空間であるキャビティが構成され、パーティングラインが顔部に表われないよう、合わせ面 4（パーティングラインを構成する）は頭部を前後に分けるように、頭部の上部の略中心と左右両側の耳部 7 の外縁に沿い、さらに首穴部の略中心を通して頭部をほぼ前後に等分するように形成されている。

また、上記分割金型 2, 3 には、鼻部 5、顎部 6、耳部 7、頭 8 を構成する出張り部に空気抜き用の空気抜き孔 9 が形成されている。空気抜き孔 9 の直径は 0.1 mm～0.3 mm に形成するのが好ましい。鼻部 5 と顎部 6 と頭 8 の空気抜き孔 9 は分割金型 2, 3 の合わせ面 4 に垂直になるように形成されている。空気の吹き込み孔 10 は頭 8 の最上部の合わせ面 4 に開口形成されている。

なお、空気引き抜き用の空気抜き孔 9 は分割金型 2, 3 の出張り部に設けられるが、空気引き抜き箇所は 1 箇所以上であればよい。通常は鼻部 5 や口部に設けるのが好ましいが、実施態様には限定されない。出張り部とは鼻部 5、顎部 6 のように表面から外方に突出する部分だけでなく、唇や頬、額などのように、要するに窪んでいない部分を全て含む。したがって、頭 8 や顎部 6 の空気抜き孔

9の部分のように、分割金型2, 3の合せ目から遠くて空気が残留しやすい部分も含む。なお、耳部7は分割金型2, 3の合せ目に近いので、空気は残留しにくいため、必ずしも空気抜き孔9を設ける必要はない。

上記成形金型1には、図1に示されるブロー成形機11によって成形材料が供給される。ブロー成形機11は、溶融された成形材料を押出し機12によってチューブ状のバリソン13にして上記成形金型1内に押し出すものであるが、ブロー成形機11には外側のダイ14と、スパイダ15によって保持された内側のノズル16と、ノズル16の中心を通る空気吹き込み管17とが設けられている。そして、ダイ14とノズル16との間からバリソン13が押し出されるとともに、中央の空気吹き込み管17から空気が吹き出される。ダイ14とノズル16とによってバリソン13の肉厚が決められる。高さ約40mm、幅約30mm程度の人形用頭部を作る場合、バリソン13の外径は14mm、内径は6mm程度とし、肉厚を約4mmに設定すればよい。

次に、人形用頭部を成形する方法について説明する。

まず、成形材料であるが、これは成形品としての人形用頭部が人間の皮膚と同じような柔軟な弾性を備える必要があるから、合成樹脂の熱可塑性エラストマーを主成分とし、これに可塑剤、着色剤等を加えて成るものを使用する。このような熱可塑性エラストマーには、オレフィン系エラストマー、スチレン系エラストマー、スチレン-ブタジエン系エラストマー、ウレタン系エラストマー、ポリエステル系エラストマー、ポリエチレン系エラストマーなどがある。このような熱可塑性エラストマーは可塑剤を加えても塩化ビニルのようにゲル状になることはないが、ブロー成形用の成形材料としては使用可能である。可塑剤の選択の幅も大きい。したがって、塩素系のエラストマーは使用しない。また、可塑剤としてフタル酸エステルを使用しない。なお、成形材料としては、エラストマーのほか、シリコーン樹脂を使用してもよい。

ここでは、上記成形材料中、三井化学株式会社製のオレフィン系エラストマーである、タフマー（商標）を使用した。

上記成形材料を加熱し、図3のように離間された2個の分割金型2, 3の間に筒状のバリソン13として落とし込み、図4に示すように分割金型2, 3を閉じて

吹き込み管 17 と空気吹き込み孔 10 から空気を吹き込む。分割金型 2, 3 によるパーティングラインは、ほぼ球形の頭部をほぼ前後にほぼ等分するように形成したから、バリソン 13 は前後左右にバランスよく配置される。

なお、空気の吹き込みは頭頂部からに限定されない。首部から吹き込む構成であってもよい。

成形材料の温度は $140^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$ (最適温度は 160°C) とし、空気の吹き込み圧は $4\text{ kgf}/\text{cm}^2 \sim 5\text{ kgf}/\text{cm}^2$ とする。空気を吹き込むことにより、バリソン 13 は膨張し、金型 1 の内面に張り付く。空気吹き込みとほぼ同時に、金型 1 のキャビティ内にもともと存在していた空気の一部を排除するため、空気抜き孔 9 から上記残留空気を抜く。これにより、残留空気による一種の壁が形成されることがなく、図 5 に示されるように、金型 1 の内面全体に成形材料 13a が密着する。

空気吹き込み後に金型 1 を開いて内部の人形用頭部を取り出すことにより、図 6A 及び図 6B に示されるように、人形用頭部の成形が完了し、頭部成形品 A を得ることができる。金型 1 を開いて上記頭部を取り出す際、成形品の耳部 7 が引っ掛かることはないので、成形品を破損することなくスムーズに取り出すことができる。しかも、型閉じしたときも、パーティングラインに近い耳部 7 には空気が残留しにくいので、必ずしも空気抜き孔 9 を形成する必要がなく、空気抜き孔 9 を形成しないときは、その分だけ成形時間を短縮することができる。

なお、上記成形品 A の場合は、頭部の大きさが高さ約 40 mm 、幅約 30 mm であり、図 7 に示すように、首穴部 25 の開口端からその奥の段部 26 までの長さ寸法 L が約 4 mm である。上記寸法 L は従来は約 6 mm であった。これはスラッシュ成形によるもので、ブロー成形では空気注入後、首穴部 25 を成形するので、従来のスラッシュ成形のように寸法 L を 6 mm 程度とすると、首穴部 25 の周辺が肉薄になってしまうのを 4 mm 程度にすることで解消された。

なお、図 8 に示されるように、分割金型 2, 3 によるパーティングライン 18 は、耳部 7 の外縁の下方から顎部 6 の下面に沿って首部 (首穴部 25 として形成されている) の前部を巻くように形成するのが好ましい。この場合、バリソンは凹凸の多い鼻 5 や顎部 6 側に寄るので、成形材料の回りがよく、他の部分との肉

厚の均一性はさらに向上する。

ところで、上述の例はバリソンの肉厚がほぼ等しい場合であるが、このバリソンを偏肉厚として成形することにより、同様にして成形された人形用頭部の全体の肉厚を等しくなるように制御することができる。

次に、その例について詳しく説明する。

まず、図 1 に示されたブロー成形機 1 1 と同じものを使用する。上記バリソン 1 3 は偏肉厚状態、つまり人形用頭部の前後に対応する部分を他に比べて厚肉として押し出されるように構成されている。

すなわち、上述の例と同様に、ダイ 1 4 とノズル 1 6 との間からバリソン 1 3 が押し出されるとともに、中央の空気吹き込み管 1 7 から空気が吹き出されるが、ダイ 1 4 とノズル 1 6 とによってバリソン 1 3 の肉厚が決められる。偏肉バリソン 1 3 は、図 9 A のように、偏径ダイ 1 4、つまり内面形状を略楕円形にしたダイ 1 4 によって得られる。同様に、ノズル 1 6 の外面形状を略楕円形にすることによっても得られる。

このように、バリソン 1 3 をその横断面において偏肉厚として供給するが、高さ 40 mm、幅 30 mm 程度の人形を作る場合は、バリソン 1 3 の左右の寸法は 26 mm～32 mm、前後の寸法は 28 mm～34 mm 程度とし、左右方向における肉厚は約 10 mm～12 mm、前後方向における肉厚は 11 mm～13 mm 程度にすることをおおよその基準とすればよい。

成形材料は上述に示したものを使用すればよい。ここでは、熱可塑性エラストマーとしてクラレ株式会社製のセプトン（商標）を使用した。

上記成形材料を加熱し、上述の図 3 及び図 4 の例と同様に、離間された 2 個の分割金型 2、3 の間に筒状のバリソン 1 3 とし、落し込み、分割金型 2、3 を閉じて吹き込み管 1 7 から空気を吹き込む。分割金型 2、3 によるパーティングラインは、ほぼ球形の頭部をほぼ前後にほぼ等分するように形成したから、バリソン 1 3 は前後左右にバランスよく配置される。

成形材料の加熱温度は 170°C～190°C（最適温度は 180°C）とし、空気圧は 4 kgf/cm²～6 kgf/cm²とする。空気を吹き込むことにより、バリソン 1 3 は膨張し、金型 1 の内面に張り付く。成形材料の温度は 170°C

～190°Cに設定されているので、バリソン13は均一に膨張する。ところで、バリソン13と金型1の内面との間にはキャビティ内にもともと存在していた空気の一部が残留する。そこで、空気吹き込みとほぼ同時に空気抜き孔9から上記残留空気を抜く。これにより、残留空気による一種の壁が形成されることがなく、金型1の内面全体に成形材料13aが密着する。

また、分割金型2, 3内に落とし込まれたバリソン13は偏肉バリソンで、パーティングラインから離れた前後の部位にはバリソン13の厚肉の部分が供給されるから、図10に示すように、人形用頭部の前後に対応する鼻、顎、口、後頭部等を構成する部分に十分な量の成形材料13aが行き渡る。したがって、出っ張り部分の肉のみが薄くなるようなことがない。

空気吹き込み後に金型1を開いて内部の人形用頭部を取り出すことにより、上述の図6A及び図6Bに示されたように、頭部の成形が完了し、肉厚がほぼ均一な頭部成形品Aを得ることができる。この場合も、成形品を破損することなくスムーズに取り出すことができる、耳部に空気抜き孔を形成する必要がない、等の効果が得られる。

なお、偏肉バリソン13によって人形用頭部全体を略均一の肉厚にする方法としては、上述のように、バリソン13を横断面において偏肉厚状態にするほか、図9Bに示されるように、バリソンコントロールにより、バリソン13を縦断面において偏肉厚状態にして供給するようにしてもよい。このような肉厚の調整は同図のように、ノズル16を細かく上下に移動させて成形材料の通路の幅P, Qを変えることによっても行なうことができる。上記コントロールによれば、図11Aのように例えば鼻部5や顎部6のバリソン部分を額部や口部のバリソン部分よりも肉厚にすることができる。

また、偏径ダイとバリソンコントロールにより、バリソン13を横断面と縦断面において偏肉厚状態にして供給するようにすれば、図11Bのように、前後左右における肉厚の調整だけでなく、上下の肉厚も微妙に調整することができるから、例えば前後の肉を厚くするとともに、さらに鼻部5、耳部7及び顎部6に対応したバリソン部分を他の部分よりも肉厚にすることにより、肉厚が均一な人形用頭部を成形することができる。

上述の人形用頭部の成形方法によれば、一方の分割金型 2 には人形の顔部形状に即した内面形状 2 a が、他方の分割金型 3 には人形の頭の形状に即した内面形状 3 a が形成されているので、人形用頭部として最も重要な顔の部分にパーティングラインが現われることがない。

パーティングライン 1 8 は頭部の上部から耳部 7 と顎部 6 の後を経て首下に至る部分に形成される。しかし、図 6 に示すように、人形用頭部の上部と耳部 7 から上の側頭部のパーティングライン 1 8 a は植毛やカツラによる頭髪で覆われることになるので、上記パーティングライン 1 8 a が外から視認できる部分に露出することはない。また、側頭部のパーティングライン 1 8 のうち耳部 7 にかかる部分 1 8 b は、耳部 7 の外縁に沿うように表われるので、ほとんど目につかない。また、顎部 6 の後部分 1 8 c も、頭髪の長い人形の場合は頭髪で覆われる部分であり、頭髪が比較的短い人形の場合でも目につきにくい部分であるから、外観上は無視することができる程度である。したがって、パーティングライン 1 8 によって人形の頭部外観が損なわれることはない。

成形時に空気吹き込みとほぼ同時に鼻部 5 と顎部 6 と耳部 7 と頭 8 に対応する部位に形成された空気抜き孔 9 から空気が抜かれるので、これらの部分にも成形材料が良好に供給される。したがって、鼻部 5 の先や鼻孔に金型の形状に忠実なシャープな形状を得ることができる。なお、高さが 40 mm、幅が 30 mm 程度の寸法の人形の場合は、空気抜き孔 9 の直径は 0.2 mm 程度が最も好ましいことがわかった。なお、成形品に生じた無駄部分が 0.3 mm 以上であれば、後処理作業も簡単であるから、大きい寸法の人形用頭部を成形するときは、空気抜き孔 9 の直径を 0.3 mm より大きくし、生じた無駄部分をトリミングすればよい。

なお、上記キャビティから残留空気を抜く方法として、分割金型 2, 3 に微小な空気抜き孔 9 を形成することに代え、図 12 に示すように、分割金型 2, 3 に多孔質体 24 を貫通させ、この多孔質体 24 のキャビティ側の端面に前記鼻部 5 や耳部 7 等の形状を形成するようにしてもよい。多孔質体 24 の細孔の孔径は 0.03 mm ~ 0.1 mm にするのが好ましい。

同様に、金型全体を多数の微細な空隙を備えたポーラスな通気構造の金属材料、例えば新東工業株式会社製のポーセラックス（商標）を利用して作ってもよく、

この場合にはわざわざ空気抜き孔を形成する必要がない。

上記構成によれば、成形時の空気吹き込みに伴いバリソンが膨張することによって押し出されたキャビティ内の空気は金型の空隙から外部に自然排気されるので、残留空気が壁を作るようなことがなく、金型に忠実な形状を有するとともに十分な弾性を有する成形品を得ることができる。多孔質体を使用する場合は、ここから強制的にキャビティ内の空気を抜くようにしてもよい。

なお、熱可塑性エラストマーは種類が多く、それぞれにおいて成形温度、バリソンの厚みが変わってくることは言うまでもない。

この実施の形態によれば、パーティングラインは頭部の上部から側頭部と顎部の後を経て首下に至る部分に形成される。しかし、人形用頭部の頭部上部と耳部から上の側頭部のパーティングラインは植毛やカツラによる頭髪で覆われることになるので、上記パーティングラインが外から視認できる部分に露出することはない。また、側頭部のパーティングラインのうち耳部にかかる部分は、耳部の外縁に沿うように表われるので、ほとんど目につかない。また、顎部の後部分も、頭髪の長い人形の場合は頭髪で覆われる部分であり、頭髪が比較的短い人形の場合でも目につきにくい部分であるから、外観上は無視することができる程度である。したがって、パーティングラインによって人形の頭部外観が損なわれることはない。

また、成形材料として塩化ビニルを使用しないので、最近問題視されている環境ホルモン等の心配がなく、人体により安全な人形用頭部を製造することができるとともに、人の皮膚と同じような柔らかい感触の弾性を有する人形用頭部を成形することができる。したがって、幼児や子供の遊びにおける擬似体験に供する道具として最適な人形を提供することができる。

加えて、成形材料が熱可塑性エラストマーあるいはシリコーン樹脂であるため、成形された人形用頭部は人の皮膚と同じような柔らかい感触の弾性を有する。

そして、成形時において、分割金型によるパーティングラインは、ほぼ球形の頭部をほぼ前後にほぼ等分するように形成したから、バリソンは前後左右にバランスよく配置される。したがって、成形時に成形材料が全体的によく回り込み、肉厚にあまりばらつきのない良好な人形用頭部を成形することができる。

1つの実施例においては、前記パーティングラインが、耳部の外縁の下方から顎部の下面に沿って首穴部の前部を巻くように形成されているので、ブロー成形をするときにバリソンは凹凸の多い鼻や顎部側に寄るので、成形材料の回りがよく、他の部分との肉厚の均一性はさらに向上する。

また、1つの実施例によれば、頭部の大きさが縦約40mm、横約30mm程度の通常の着せ替え人形の頭部と同じ程度の大きさで、首穴部の開口端からその奥の段部までの長さが約4mmであるから、首穴部部分が肉薄になるのを防止することができる。

しかも、成形品が弾性を有するから、金型からスムーズに取り出すことができ、鼻部や顎などのアンダカット部が破損する等の問題がない。

1つの実施例においては、前記バリソンを偏肉厚としたので、成形時に全体の肉厚を均一に調整して通常のブロー成形では肉が薄くなりやすい、パーティングラインから遠い部分にも十分な量を行き渡らせることができる。したがって、成形された人形用頭部の肉厚を比較的均一な厚さとすることができ、色が透けたり、指などで表面を触ったときに一部のみが窪みやすいという不自然さがなく、人形用頭部としての商品性が損なわれることのない、ごく自然な人形用頭部を成形することができる。さらに、前記バリソンは偏径ダイによって形成することにより、容易かつ低コストで偏肉バリソンを得ることができる。

また、1つの実施例によれば、さらに、上記分割金型に空気を吹き込むときに、鼻部等の出張り部の少なくとも1箇所からキャビティ内の空気を抜いて金型の形状に忠実なシャープな形状を得るようにしたから、偏肉バリソンによって肉厚が比較的均一になる効果と相まって、意匠的に優れ、外観体裁も良好な弾性体人形用頭部を得ることができる。

1つの実施例によれば、さらに、前記分割金型が多数の微細な空隙を備えて全体がポーラスな通気構造の金型であるから、格別の空気抜き手段を設けなくても金型内に空気が残存することがないので、常に良好な成形が得られる。

1つの実施例によれば、前記バリソンを横断面において偏肉厚としたから、頭部の前後部分を左右部分よりも肉厚にすることができる。したがって、通常のブロー成形では肉が薄くなりやすい、パーティングラインから遠い部分にも十分な

量を行き渡らせることができ、全体として均一な肉厚の人形用頭部を成形することができる。

1つの実施例によれば、前記バリソンを縦断面において偏肉厚としたから、通常のブロー成形では肉が薄くなりやすい、鼻部や顎部などに対応する部分を額部や口部よりも肉厚にして全体として均一な肉厚の人形用頭部を成形することができる。

1つの実施例によれば、バリソンを横断面と縦断面において偏肉厚にしたから、前後左右における肉厚の調整だけでなく、上下の肉厚も微妙に調整することができるから、さらに効率的に肉厚が均一な人形用頭部を成形することができる。

次に、図13ないし図19を参照して本発明の他の実施の形態を説明する。図13において符号1は人形用頭部の成形金型、11はブロー成形機を示す。成形金型1はブロー成形法に供されるもので、2個の分割金型2、3から構成されている。一方の分割金型2には人形の顔部の形状に即した内面形状2aが、他方の分割金型3には頭の形状に即した内面形状3aが形成され、両内面形状2a及び3aにより成形空間であるキャビティが構成され、パーティングラインが顔部に表われないよう、合わせ面4が人形用頭部の頭髮の生え際かまたはその近傍になるように形成されている。

そして、図14に詳しく示すように、上記分割金型2、3には、鼻部5、顎部6、耳部7、頭8を構成する出張り部には空気抜き用の空気抜き孔9が形成されている。空気抜き孔9の直径は0.1mm～0.3mmに形成するのが好ましい。鼻部5と顎部6と頭8の空気抜き孔9は分割金型2の合わせ面4に垂直になるように形成されている。また、耳部7の空気抜き孔9は正面から見て中心となる面（図示せず）に垂直になるように形成されている。空気の吹き込み孔10は頭8の最上部の合わせ面4に開口形成されている。

また、上記一方の分割金型2には、首部に対応する部位に筒状の貫通口20が形成され、この貫通口20にはロッド21が摺動して成形金型1のキャビティ内に出没可能に配置されている。ロッド21の先端側の周面にはリング状の溝22が形成されている。上記ロッド21は金型1の外部に設置されたエアシリンダ装置、油圧シリンダ装置等（図示せず）によって作動するように構成すればよい。

次に、ブロー成形機 11 は、図 13 に示されるように、溶融された成形材料を押出し機 12 によってチューブ状のバリソン 13 にして上記成形金型 1 内に押し出すものであるが、上記バリソン 13 は偏肉バリソンとして押し出されるように構成されている。この例では、人形用頭部の前後に対応する部分を他に比べて厚肉としているが、これに限定されるわけではない。

すなわち、ブロー成形機 11 には外側のダイ 14 と、スパイダ 15 によって保持された内側のノズル 16 と、ノズル 16 の中心を通る空気吹き込み管 17 とが設けられている。そして、ダイ 14 とノズル 16 との間からバリソン 13 が押し出されるとともに、中央の空気吹き込み管 17 から空気が吹き出される。ダイ 14 とノズル 16 とによってバリソン 13 の肉厚が決められる。したがって、偏肉バリソン 13 として、図 9 A あるいは図 9 B に示すように、偏径ダイ 14 もしくは偏径ノズルを用いることによって、あるいは、バリソンコントロールにより、前後左右における肉厚及び／または、上下の肉厚を調整することにより、成形に最適のバリソンが得られる。

ところで、偏肉バリソン 13 の肉厚は、高さ 40 mm、幅 30 mm 程度の人形頭部を作る場合は、バリソンの左右の寸法は 13.5 mm～14.5 mm、前後の寸法は 15 mm～16 mm 程度とし、左右方向における肉厚は約 4 mm、前後方向における肉厚は左右方向における肉厚よりも約 10～30%（好ましくは 20% 程度）増し程度にすることをおおよその基準とし、これを適宜増減すればよい。

次に、人形用頭部を製造する方法について説明する。

まず、成形材料であるが、前述の例と同様に、合成樹脂の熱可塑性エラストマーを主成分とし、これに可塑剤、着色剤等を加えて成るものを使用する。本例では、クラレ株式会社製のセプトン（商品名）を使用した。また、成形材料としては、エラストマーのほか、シリコン樹脂を使用してもよい。

上記成形材料を加熱し、図 13 及び図 15 のように離間配置された 2 個の分割金型 2、3 の間に筒状のバリソン 13 を落とし込み、図 16 のように分割金型 2、3 を閉じて吹き込み管 17 及び吹き込み孔 10 から空気を吹き込む。

成形材料の加熱温度は 210°C～220°C とし、空気圧は 4 kgf/cm

$2 \sim 6 \text{ kgf/cm}^2$ とする。空気を吹き込むことにより、バリソン13は膨張し、金型1の内面に張り付く。成形材料の温度は $210^\circ\text{C} \sim 220^\circ\text{C}$ に設定されているので、バリソン13は均一に膨張する。空気吹き込みとほぼ同時に、金型1のキャビティ内にもともと存在していた空気の一部を排除するため、空気抜き孔9から該残留空気を抜く。これにより、金型1の内面全体に成形材料13aが密着する。

また、分割金型2, 3内に落とし込まれたバリソン13は偏肉バリソンで、パーティングラインから離れた前後の部位にはバリソン13の厚肉の部分が供給されるから、人形用頭部の前後に対応する鼻、顎、口、後頭部等を構成する部分に十分な量の成形材料13aが行き渡る。したがって、出っ張り部分の肉のみが薄くなるようなことがない。

次に、金型1内に空気を吹き込み後、図17に示したように上記ロッド21をキャビティ内に突き出し、分割金型2, 3を開く前にロッド21を成形金型1から退避させる。ロッド21の突き出しにより、分割金型2内に成形材料13aが部分的に押し出され、首穴25が形成される。そして、ロッド21を抜き出したとき、首穴25の周面には突条リング23が形成される。

ロッド21を退避移動させた後、分割金型2, 3を開くと、成形品は両分割金型2, 3から外れて落下し、図18A及び図18Bに示したような弾性を有する人形用頭部Aが取り出される。パーティングライン18は髪の毛の生え際に沿って現われる。

上述の人形用頭部の成形方法によれば、一方の分割金型2には人形の顔部形状に即した内面形状2aが、他方の分割金型3には頭の形状に即した内面形状3aが形成されているので、人形用頭部Aとして最も重要な顔の部分にパーティングライン18が現われることがない。

パーティングライン18は頭部の髪の毛の生え際の近傍に形成されるが、人形用頭部の頭8は植毛やカツラによる頭髪で覆われることになるので、パーティングライン18が外から視認できる部分に露出することはない。このため、パーティングライン18を後処理する必要がなく、無視することができる。

成形時に空気吹き込みとほぼ同時に鼻部5と顎部6と耳部7と頭8に対応する

部位に形成された空気抜き孔 9 から空気が抜かれるので、これらの部分にも成形材料が良好に供給される。したがって、鼻部の先や鼻孔部あるいは耳殻に金型の形状に忠実なシャープな形状を得ることができる。しかも、空気を抜く空気抜き孔 9 は直径が 0.1 mm ~ 0.3 mm と非常に小さく、空気抜き孔 9 に成形材料が入り込むことはできないため、成形品に髭のような無駄な部分が発生することがない。したがって、微小な無駄部分をトリミングして除去する後処理作業が不要となる。なお、大きい寸法の人形用頭部を成形するときは、空気抜き孔 9 の直径を 0.3 mm 以上として、成形品に生じた無駄部分を後処理作業でトリミングしてもよい。

なお、空気抜き孔 9 は分割金型 2, 3 の合わせ面 4 に垂直に形成されているから、空気の引き抜き効率がよい。しかし、このことは本発明を限定するものではない。

また、本実施の形態では、成形時に空気を吹き込んでバリソン 13 が膨張した後に、分割金型 2 の筒状の貫通口 20 にロッド 21 を出沒させることによって首穴 25 を形成する構成であるから、首穴 25 が他の部分の成形を損なうことがない。これに対し、ロッド 21 を初めから金型 1 の内部に突出させた状態で成形すると、ロッド 21 が成形材料の回り込みの邪魔をして顎などの部分に十分に成形材料が供給されないおそれがある。

ロッド 21 の先端側の周面にはリング状の溝 22 が形成されているので、成形された人形用頭部 A の首穴 25 の周面には環状の突条 23 が形成される。したがって、首穴 25 に胴体側の首部を嵌込むときの外れ止めとして有効である。なお、リング状の溝 22 は螺旋状の溝を含むものとする。

なお、上記キャビティから残留空気を抜く方法として、分割金型 2, 3 に微小な空気抜き孔 9 を形成することに代え、図 19 に示すように、分割金型 2 (3) に多孔質体 24 を貫通させ、この多孔質体 24 のキャビティ側の端面に前記鼻部 5 と耳部 7 の形状を形成するようにしてもよい。多孔質体 24 の細孔の孔径は 0.03 mm ~ 0.1 mm にするのが好ましい。

この実施の形態によれば、分割金型内に送り込まれるバリソンは偏肉バリソンであるから、通常のバリソンでは薄くなりやすい、パーティングラインから遠い

部分に十分な量の成形材料が行き渡る。したがって、成形された人形用頭部の肉厚を比較的均一な厚さとすることができ、色が透けたり、指などで表面を触ったときに一部のみが窪みやすいという不自然さがなく、人形頭部としての商品性が損なわれることがない。さらに、分割金型によるパーティングラインは、外観を損なわない箇所に形成されているから、ブロー成形によっても人形用頭部としての商品価値が損なわれることがない。そして、成形時に空気を吹き込んでバリソンが膨張した後に、分割金型の筒状の貫通口にロッドを出没させることによって首穴を形成する構成であるから、首穴が他の部分の成形を損なうことがない。

また、成形材料としてエラストマーを使用し、塩化ビニルを使用しないので、環境を汚染する心配がなく、健康にも無害で無毒な安全な人形用頭部を製造することができるとともに、人の皮膚と同じような柔らかい感触の弾性を有する人形用頭部を成形することができる。したがって、幼児や子供の遊びにおける擬似体験に供する道具として最適な人形を提供することができる。

加えて、成形品が弾性体であるため、金型からスムーズに取り出すことができ、鼻部や顎などのアンダカット部が破損する等の問題がない。

また、上記分割金型に空気を吹き込むときに、鼻部等の出張り部の少なくとも1箇所からキャビティ内の空気を抜いて金型の形状に忠実なシャープな形状を得るようにしたから、偏肉バリソンによって肉厚が比較的均一になる効果と相まって、意匠的に優れ、外観体裁も良好な弾性体人形用頭部を得ることができる。

1つの実施例によれば、さらに、前記バリソンは偏径ダイによって形成することにより、容易かつ低コストで偏肉バリソンを得ることができる。

図20Aないし図29を参照して本発明のさらに他の実施の形態を説明する。図20A～図20Cは本発明に係る弾性体人形用頭部を示すもので、この頭部Aはオレフィン系熱可塑性エラストマーから成り、後述のようにブロー成形によって成形されたもので、パーティングライン18は、額上部27と両耳の裏側28と首裏部29とを結ぶように形成されている。そして、首穴部75にのみ穴30が貫通形成され、頭頂部を含む頭部には穴はない。

したがって、上記頭部Aによれば、オレフィン系熱可塑性エラストマーから成るので、幼児が人形をなめても安全性に問題はなく、また人形が古くなって廃棄

処理や焼却処分をしても有害物質が発生するおそれがなく、安全である。さらに、パーティングライン 18 は成形後に植毛処理するとき髪毛によって隠されてしまい、外部には現われないので、パーティングライン 18 を後で除去処理しなくても商品価値が損なわれることがなく、後の植毛処理のガイドとすることができる。しかも、頭頂部を含む頭部には穴はないから、成形後の植毛処理を問題なく行なうことができる。

なお、成形材料はオレフィン系熱可塑性エラストマーを使用するのが好ましいが、ウレタン系エラストマーでもよい。

次に、上記頭部 A は次のようにしてブロー成形すればよい。すなわち、図 2 1 に示されるように、成形金型 1 は 2 個の分割金型 2, 3 から構成されている。一方の分割金型 2 には人形の顔部の形状に即した内面形状 2 a が、他方の分割金型 3 には頭の形状に即した内面形状 3 a が形成され、弾性体人形用頭部 A の額上部 2 7 と両耳の裏側 2 8 と首裏部 2 9 とを結ぶパーティングライン 18 が形成されるようにキャビティ 3 1, 3 2 及び合わせ面 4 が形成されている。

一方の分割金型 2 の首穴部 7 5 に対応する部位には貫通口 7 0 が形成され、この貫通口 7 0 には首穴部成形手段 7 1 が摺動自在に嵌合され、首穴部成形手段 7 1 の先端には空気注入ノズル 6 7 が配置されている。空気注入ノズル 6 7 は首穴部成形手段 7 1 を通って外部の空気供給源（図示せず）に接続し、首穴部成形手段 7 1 を摺動させることにより上記分割金型 2 のキャビティ 3 1 内に出没するように設けられている。

なお、金型のキャビティ 3 1, 3 2 には、前述の例と同様に、耳部や鼻部、口部などに成形時に成形材料とキャビティとの間の空気を排出する小孔を形成して空気抜きを行なってもよい。また、多数の細孔が形成された成形金型を用いてもよく、金型全体を多数の微細な空隙を備えたポーラスな通気構造の金属材料、例えば新東工業株式会社製のポーセラックス（商標）を利用して作ってもよい。

人形用頭部 A を成形するにあたっては、図 2 2 のように開いた分割金型 2, 3 の間に成形材料の熱可塑性エラストマーを筒状にしたバリソン 1 3 を降ろし、図 2 3 のように分割金型 2, 3 を閉じるとともに、首穴部成形手段 7 1 を摺動前進させ、首穴部 7 5 を成形するための型内壁の一部を形成するとともに、空気注入

ノズル 67 をキャビティ 内に進入させ、最終的には空気注入ノズル 67 の先端をバリソン 13 を貫通させてその内部に入れる。そして、空気注入ノズル 67 により空気を注入する。成形材料 13 a は膨張して金型のキャビティ 31, 32 の内壁に張り付く。そして、成形材料 13 a が冷却するのを待って分割金型 2, 3 を分離して開き、内部の成形品（頭部）A を取り出せばよい。なお、分割金型 2, 3 が開く直前に首穴部成形手段 71 を後退させて空気注入ノズル 67 を成形された首穴部 75 から退避させる。これにより、穴 30 が成形される。

なお、首穴部成形手段 71 により成形される首穴部 75 は直径が約 10 mm 程度の大きさとなり、注入ノズル 67 は成形時には首穴部 75 の中心にくるように設定されている。ここで、前述したように、注入ノズル 67 が中心部をずれたり、後述する角度が鋭角または鈍角すぎると、穴 30（図 20 参照）が中心部からずれたり、異形になる。もちろん、穴 30 は後加工が可能であるが、その場合には一体成形にはならない。ノズル径は 2 mm 程度に設定すればよいが、これに限定されない。また、注入ノズル 67 はバリソン 13 に対して直角に近くなればなるほどよい。通常の場合、注入ノズル 67 の角度は、図 21 に示されるように、貫通口 70 の壁面に対する角度 α が $15^{\circ} \sim 25^{\circ}$ （好ましくは 20° ）で、貫通口 70 の水平に対する角度 β は $40^{\circ} \sim 50^{\circ}$ （好ましくは 45° ）程度が好ましい。

上述のブロー成形によれば、図 20 に示した人形用頭部 A が成形される。パーティングライン 18 は、額上部 27 と両耳の裏側 28 と首裏部 29 とを結ぶように形成されている。そして、成形された頭部 A には、首穴部 75 にのみ空気注入ノズル 67 を抜いたときに穴 30 が形成されるが、頭頂部を含む頭部には穴は形成されない。なお、穴 30 は人形胴体部の上部に設けた首部に係合する係合穴となるが、ドリル加工等で後成形して穴の大きさを調整してもよい。

なお、上述のブロー成形にあたっては、高さが 40 mm、幅が 30 mm 程度の人形用頭部を得るために、オレフィン系熱可塑性エラストマーの成形温度を $130^{\circ}\text{C} \sim 170^{\circ}\text{C}$ とし、空気注入圧力を $4\text{ kgf}/\text{cm}^2 \sim 5\text{ kgf}/\text{cm}^2$ とし、さらに成形材料をバリソン 13 として押し出すダイの直径は 14 mm \sim 15 mm で、ダイの中央に配置されるノズルの直径は 9 mm とし、したがってバリソ

ン 1 3 の直径は 1 4 mm ~ 1 5 mm、肉厚は 2 . 5 mm ~ 3 mm とした。

なお、上記ブロー成形時にはプリブローを行なうのが好ましい。そのためには、図 2 4 A 及び図 2 4 B に示されるように、上記各分割金型 2 , 3 のキャビティ 3 1 , 3 2 の下部に合わせ面に直角な方向に凹溝 3 3 を形成し、この凹溝 3 3 にプリブロー用のプリピンチ材 3 4 を取り付ける。凹溝 3 3 にはそれぞれバネ 3 5 が配置され、プリピンチ材 3 4 を合わせ面から突出するように付勢している。

また、上記各分割金型 2 , 3 のプリピンチ材 3 4 と頭部成形用のキャビティ 3 1 , 3 2 との間とは上記パーティングライン 1 8 に薄肉部 3 9 を介して連続する余肉部 3 8 を形成するための成形空間 3 6 , 3 7 を形成する。

上記構成によれば、成形時に分割金型 2 , 3 を閉じたときは、図 2 5 に示すように余肉部用成形空間 3 6 , 3 7 内にも成形材料が供給されて余肉部 3 8 が成形される。そして、この成形材料 1 3 a の余肉部 3 8 に互いに反対側から両金型のプリピンチ材 3 4 が当たり、該ピンチ材 3 4 はバネ 3 5 のバネ力に抗して押し込まれている。成形後に分割金型 2 , 3 を開くとき、図 2 6 のように両金型 2 , 3 の合わせ面は直ちに分離するが、プリピンチ材 3 4 はバネ 3 5 による押圧力がなくなるまで互いに押し合っているため、プリピンチ材 3 4 に挟まれた余肉部 3 8 は分割金型 2 , 3 が開く前の位置に保持される。このため、キャビティ 3 1 , 3 2 内で成形された頭部 A も、分割金型 2 , 3 が開き移動するにも拘らず、余肉部 3 8 により閉じ時の位置に保持される。したがって、分割金型 2 , 3 内の成形品 A は余肉部 3 8 により分割金型 2 , 3 から引き出されるから、金型開き時に成形品 A を両分割金型 2 , 3 から外すことができ、成形品 A が一方の金型内に残ってしまうという問題を効果的に防止することができる。余肉部 3 8 はパーティングラインの薄肉部 3 9 を介して成形品 A に連結されているので、成形後、引っ張ることにより簡単に成形品 A から除去することができる。

なお、金型開き時に成形品 A を両分割金型 2 , 3 から外すための別の手段として、他にも図 2 7 に示されるように、2 個の分割金型 2 , 3 の間に固定ピン 4 0 を配置しておくとともに、上述と同じ要領で、固定ピン 4 0 に対応する部位に余肉部用の成形空間 4 1 , 4 2 を形成する。そして、図 2 8 のように成形時に分割金型 2 , 3 を閉じると、成形空間 4 1 , 4 2 内にも成形材料が回り込んで余肉

部 4 3 が成形されるとともに、この余肉部 4 3 の内部に固定ピン 4 0 が埋め込まれる。この状態で、図 2 9 のように分割金型 2, 3 を開くと、固定ピン 4 0 は分割金型 2, 3 の中間にあつて動かないから、余肉部 4 3 に接続した成形品 A も中間位置に保持される。したがって、分割金型 2, 3 内の成形品 A は分割金型 2, 3 から引っ張り出されるから、金型開き時に成形品 A を確実に両分割金型 2, 3 から外すことができ、成形品 A が一方の金型内に残ってしまうという問題を効果的に防止することができる。余肉部 4 3 はパーティングラインの薄肉部 4 4 を介して成形品 A に連結されているので、成形後、引っ張ることにより簡単に成形品 A から除去することができる。

なお、通常の場合、上記固定ピン 4 0 は普通の成形材料押出しダイの中央に設けられている空気吹き込み管を利用すればよい。

ところで、上述のようにブロー用のプリピンチ材と固定ピンによって成形品を金型から引き出すことができるが、一方の手段のみによって成形品の金型からの分離が十分であれば、他方の手段を併用する必要はない。ただし、一方の手段だけでは十分でなければ、両方の手段を併用してもよい。

この実施の形態によれば、パーティングラインは成形後に植毛処理するときには髪の毛によって隠されてしまい、外部には現われないので、パーティングラインを後で除去処理しなくても商品価値が損なわれることがない。また、ブロー成形時に形成された穴は首部に形成されているから、頭頂部を含む頭部には穴はなく、外観を損なわず、成形後の植毛処理を問題なく行なうことができる。前記穴は人形胴体部と係合するための係合穴として利用することができるので、別途係合穴を加工形成する必要がない。

特に実施例においては、一方の金型に設けられた首穴部成形手段の空気注入ノズルにより空気を注入してブロー成形するものであるから、頭頂部を含む頭部には穴が形成されない。また、パーティングラインも頭部の額上部と両耳の裏側と首裏部とを結ぶように形成される。また、空気注入ノズルはキャビティ内に出没自在であるから、成形後に邪魔になることがない。また、人形胴体部に係合する係合穴が一体成形されるので、作業工程が省略でき、生産効率が向上する。

また、実施例によれば、熱可塑性エラストマー製の頭部が成形できるから、幼

児が人形をなめても安全性に問題はなく、また人形が古くなって廃棄処理や焼却処分をしても有害物質が発生するおそれがなく、安全である。

1つの実施例においては、ブロー成形時にプリブローを行なうので、成形後に金型を開いたとき、プリピンチ材により成形品はより確実に金型から外れ、一方の金型に残ることがない。

また、1つの実施例によれば、成形時に2個の金型の間の固定ピンが余肉部内に埋め込まれるから、金型を開いたときに、成形品は固定された余肉部によって金型から引き出されるから、成形品はさらに確実に金型から外れ、一方の金型に残ることがない。

請 求 の 範 囲

1. 人形用頭部の形状に即した内面形状が形成された分割金型を用意し、前記分割金型によるパーティングラインが人形用頭部をほぼ等分するように形成されるようにすることと、

合成樹脂の熱可塑性エラストマー及びシリコン樹脂のいずれかを主成分とし、これを加熱して離間配置された前記分割金型の間にバリソンとして落とし込んだ後、該分割金型を閉じて内部に空気を吹き込むことと、

前記分割金型を開いて成形品を取り出すこととを含み、

人形用頭部の額上部と両耳の裏側と首裏部とを結ぶパーティングラインが形成されるように前記分割金型のキャビティ及び合わせ面を形成し、

前記分割金型の一方には首穴部成形手段を前記キャビティ内へ出沒可能に形成し、

前記首穴部形成手段には前記キャビティ内に空気を注入する空気注入ノズルを形成してブロー成形することを特徴とする弾性体人形用頭部の成形方法。

2. 人形用頭部の形状に即した内面形状が形成された分割金型を用意し、前記分割金型によるパーティングラインが人形用頭部をほぼ等分するように形成されるようにすることと、

合成樹脂の熱可塑性エラストマー及びシリコン樹脂のいずれかを主成分とし、これを加熱して離間配置された前記分割金型の間にバリソンとして落とし込んだ後、該分割金型を閉じて内部に空気を吹き込むことと、

前記分割金型を開いて成形品を取り出すこととを含み、

前記パーティングラインの人形用頭部の耳部にかかる部分が、耳部の外縁に沿うように前記分割金型のキャビティ及び合わせ面を形成することを特徴とする弾性体人形用頭部の成形方法。

3. 人形用頭部の形状に即した内面形状が形成された分割金型を用意し、前記分割金型によるパーティングラインが人形用頭部をほぼ等分するように形成されるようにすることと、

合成樹脂の熱可塑性エラストマー及びシリコン樹脂のいずれかを主成分とし、これを加熱して離間配置された前記分割金型の間にバリソンとして落とし込んだ後、

該分割金型を閉じて内部に空気を吹き込むことと、

前記分割金型を開いて成形品を取り出すこととを含み、

前記バリソンを偏肉厚としたことを特徴とする弾性体人形用頭部の成形方法。

4. 前記空気注入ノズルによって成形される穴は人形胴体部に係合するための係合穴である請求項 1 記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

5. 前記ブロー成形時にプリブローを行なう請求項 1 記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

6. 前記分割金型の間に固定ピンを配置し、前記分割金型の固定ピンに対応する部分には余肉部を形成する成形空間を形成し、成形時に前記成形空間内に回り込んだ余肉部内に前記固定ピンを埋め込む請求項 1 記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

7. 前記分割金型に空気を吹き込むときに、人形用頭部の出張り部の少なくとも 1箇所から前記分割金型のキャビティ内の空気を抜く請求項 1 または 2 記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

8. 前記分割金型に空気を吹き込むときに、人形用頭部の出張り部の少なくとも 1箇所から前記分割金型のキャビティ内の空気を抜く請求項 3 記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

9. 前記分割金型が多数の微細な空隙を備えて全体がポーラスな通気構造の金型である請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

10. 前記バリソンを偏肉厚とした請求項 1 または 2 記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

11. 前記バリソンは横断面において偏肉厚である請求項 3 記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

12. 前記バリソンは横断面において偏肉厚である請求項 10 記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

13. 前記バリソンは縦断面において偏肉厚である請求項 3 記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

14. 前記バリソンは縦断面において偏肉厚である請求項 10 記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

15. 前記バリソンは横断面及び縦断面において偏肉厚である請求項3記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

16. 前記バリソンは横断面及び縦断面において偏肉厚である請求項10記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

17. 前記バリソンを偏径ダイによって形成する請求項3記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

18. 前記バリソンを偏径ダイによって形成する請求項10記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

19. 前記分割金型によるパーティングラインは、外観を損なわない任意の箇所に形成された請求項3記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

20. 前記分割金型の首部に対応する部位にはロッドがキャビティ内に出没可能に設けられ、空気吹き込み後に前記ロッドを該キャビティ内に突き出し、前記分割金型を開く前に前記ロッドを前記キャビティから退避させる請求項3記載の弾性体人形用頭部の成形方法。

21. 合成樹脂の熱可塑性エラストマー及びシリコーン樹脂のいずれかを主成分とした成形材料でブロー成形によって成形され、額上部と両耳の裏側と首裏部とを結ぶパーティングラインが形成されており、

首部にブロー成形時に形成された穴が形成されていることを特徴とする弾性体人形用頭部。

22. 前記穴は人形胴体部と係合するための係合穴として利用可能なものである請求項21記載の弾性体人形用頭部。

23. 合成樹脂の熱可塑性エラストマー及びシリコーン樹脂のいずれかを主成分とした成形材料でブロー成形によって成形され、頭部をほぼ前後に等分するようにパーティングラインが形成されており、

該パーティングラインの耳部にかかる部分は、耳部の外縁に沿うように形成されていることを特徴とする弾性体人形用頭部。

24. 頭部には首穴部が形成されており、前記パーティングラインが、耳部の外縁の下方から顎部の下面に沿って首穴部の前部を巻くように形成されている請求項23記載の弾性体人形用頭部。

25. 頭部の大きさが高さ約40mm、幅約30mmであり、前記首穴部の開口端からその奥の段部までの長さが約4mmである請求項24記載の弾性体人形用頭部。

26. 合成樹脂の熱可塑性エラストマー及びシリコン樹脂のいずれかを主成分とした成形材料で弾性体人形用頭部をブロー成形するための成形金型であって、

該成形金型は2個の分割金型から構成され、弾性体人形用頭部の額上部と両耳の裏側と首裏部とを結ぶパーティングラインが形成されるようにキャビティ及び合わせ面が形成されており、


前記分割金型の一方は首部に対応する部位に貫通口が形成され、該貫通口には首穴部成形手段が摺動自在に嵌合され、該首穴部成形手段の先端には空気注入ノズルが配置されていることを特徴とする弾性体人形用頭部の成形金型。

27. 前記各分割金型にはプリブロー用のプリピンチ材を取り付け、バネで前記合わせ面から突出するように付勢するとともに、前記各分割金型のプリピンチ材と前記キャビティとの間には前記パーティングラインに薄肉部を介して連続する余肉部を形成するための成形空間が形成されている請求項26記載の弾性体人形用頭部の成形金型。

28. 前記2個の分割金型の間に固定ピンを配置するとともに、各分割金型には前記固定ピンに対応する部位に余肉部を形成するための成形空間が形成されている請求項8記載の弾性体人形用頭部の成形金型。

1 / 23

図 1



2 / 23

図 2





図 3



3 / 23

図 4




図 5




図 6 B




図 6 A




図 7





図 8



6 / 23

図 9 A





図 9 B



7 / 23

図 1 O





図 1 1 A



8 / 23

図 1 1 B






図 1 2



9 / 23

図 13



10 / 23

図 1 4





図 1 5



11 / 23

図 16





図 17



12 / 23

図 18 A




図 18 B





図 19



14 / 23

図 20 A




図 20 B




図 20 C




図 2 1




図 2 2




図 23




図 2 4 A




図 2 4 B




図 25




図 26




図 27





図 28



23 / 23

図 29





図 30



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/07349

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ A63H9/00, A63H3/36

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ A63H9/00, A63H3/36

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US, 4143453, A (Anthony P. Taluba), 13 March, 1979 (13.03.79), Full text; all drawings (Family: none)	1-28
A	JP, 63-5780, A (Takara Co., Ltd.), 11 January, 1988 (11.01.88), Full text; all drawings (Family: none)	1-28

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 28 March, 2000 (28.03.00)	Date of mailing of the international search report 04 April, 2000 (04.04.00)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/07349

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ A63H9/00, A63H3/36

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ A63H9/00, A63H3/36

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2000年
 日本国登録実用新案公報 1994-2000年
 日本国実用新案登録公報 1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	US, 4143453, A (Anthony P. Taluba) 13. 3月. 1979 (13. 03. 79) 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-28
A	JP, 63-5780, A (株式会社タカラ) 11. 1月. 1988 (11. 01. 88) 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-28

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリ

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

28. 03. 00

国際調査報告の発送日

04.04.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

神 悦 彦

2N

8403

電話番号 03-3581-1101 内線 3275

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)